

Varistone Easymix

Snelbetonmortel

Technische productinformatie:

VARISTONE Easymix is een sneluithardende, homogeen voorgemengde betonmortel bestaande uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen.

Toepassing:

VARISTONE Easymix is speciaal geschikt voor het snel fixeren in beton van tuinpalen, verankeren van pergola's, wasmolenhouders, speeltoestellen, tuinlampen etc. Zowel binnen als buiten. De mortel is niet geschikt voor het maken van statisch te belasten betonoppervlakken, kozijnondersteuning en dergelijke.

Verbruik:

1 kg droge mortel levert ca. 0,54 liter vloeibare mortel.

Verwerking:

Rekening houdend met de toepassing en toekomstige belasting van wat gefixeerd moet worden, dient het fundament voldoende groot uitgegraven te worden. Stelregel is dat het gat minimaal 15-20 cm groter is dan het te fixeren object.

- Het te fixeren object positioneren in het midden van het gat of sleuf.
- Het uitgegraven gat of sleuf voor de helft volgieten met zuiver water.
- De droge gebruiksklare VARISTONE Easymix in het gat uitstrooien rondom het te fixeren object.
- De natte mortel rond de paal aanstampen.
- De stand van het te fixeren object (waterpas) controleren en eventueel corrigeren.
- Het nabewerken/schuren van het betonoppervlak is mogelijk binnen de verwerkingstijd.



VARISTONE®

Technische gegevens:

Bindmiddelen:	Aluminaatcement en Portlandcement volgens EN 197
Granulaten:	Afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/8 volgens EN 13139 en EN 12620
Hulpstoffen:	Specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid van de mortel te verbeteren
Waterdosering:	ca. 0,12 tot 0,18 liter per kg droge mortel
Verwerkingstijd:	ca. 8-10 minuten *
Verhardingstijd:	ca. 15 minuten *
Belastbaar:	na ca. 2 uur *
Volledige uitharding:	na 28 dagen *
Drukvastheid:	ca. 25 N/mm ² (bij juiste waterdosering)

* hebben betrekking op een omgevings- en objecttemperatuur van 20° C.

Opslag:

VARISTONE Easymix droog en vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid:

Ca. 12 maanden na productiedatum

Verpakking:

25 kg zakken (48 per pallet)

Varistone Easymix

Snelbetonmortel



Gevaren:

R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel

Veiligheid:

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren

S 22 Stof niet inademen

S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S 64 Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Conform aan de richtlijn 2003/53/EG betreffende chroom VI

Dit product bevat een reductiemiddel voor oplosbaar chroom VI, dat actief is gedurende tenminste het aantal maanden vermeld bij de verpakingsdatum en op voorwaarde dat de verpakking ongeopend is en op een droge plaats bewaard wordt.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.