

Impregneer Color

Kleurverdieper voor oude en nieuwe betonoppervlakken



Producteigenschappen

Varistone Impregneer Color is een gebruiksklare oplosmiddelvrije, kleurverdieper op basis van synthetische kleurstoffen voor zuigende betonoppervlakken.

Op droge schone betonoppervlakken volgt een op kleur afgestemde opfris-sing die ook lichte kalkuitbloei verschijningen en oppervlaktefoutjes bedekt, kleurverschillen egaliseert en beter vuil- en vochtafwerend wordt.

De Varistone Impregneer Color geeft een filmvormende laag die sterk hydrofoberend is. De laag is snel watervast, vergeelt niet en is UV-bestendig.

Dit product is niet weekmakerbestendig en daardoor niet berijdbaar.

Technische productinformatie

Varistone Impregneer Color is een kleurverdieper voor intensivering, opfris-sing en kleuregalisering voor zuigende betonoppervlakken.

Dichtheid:	1,02 g/cm ³
Leveringsvorm en kleur:	Vloeibaar, licht viskeus, zwart
Beschikbare kleuren:	zwart, zonnegeel, rood en platinagrijs

Verpakking

Flacon van 1 kg
12 flacons per doos

Can van 5 kg

Houdbaarheid

Varistone Impregneer Color is in gesloten verpakking minstens 6 maanden houdbaar, mits de opgeslagen temperatuur blijft tussen de + 5 °C en niet hoger dan 30 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Het

gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Verbruik

Afhankelijk van de structuur en zuiging van het te behandelen oppervlak. Bij betonoppervlakken ca. 200 – 250 g/m² per laag.

Verwerkingsvoorschriften

- Varistone Impregneer Color wordt onverdund met een schuim roller gelijkmatig aangebracht.
- Varistone Impregneer Color moet voor het verwerken beslist opgeroerd of geschud worden, ook tijdens de werkzaamheden moet men regelmatig roeren of schudden om een homogeen mengsel te behouden, en om gelijkmatige lazuur effecten te bereiken.
- Tijdens de verwerking dient direct zonlicht en stof vermeden te worden.
- Niet verwerken als er binnen 4 uur regen voorspeld is.
- De oppervlakte temperatuur dient bij verwerking tussen de 10 en 30° C te zijn.
- Bij het achteraf aanbrengen van al bestaande oppervlakken buiten, moet men voor het opbrengen de ondergrond zeer goed reinigen en daarna moet de ondergrond droog zijn.
- Voor het belasten (mechanische belasting) van de behandelde oppervlakken moet de dunne beschermlaag uitgehard zijn (afhankelijk van oppervlakte en objecttemperatuur ca. 24 uur).
- Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.
- Nadat het product droog is, is het moeilijk te verwijderen.

Veiligheid

Geen gevaar goed volgens de richtlijnen van de GefStoffV, voor het toepassen het actuele veiligheidsblad in acht nemen. De algemene veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met chemicaliën dienen te worden nageleefd. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit productinformatieblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Overige Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren ten einde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Verpakking	Artikelnummer	Kleur
5 kg can	VAR-000353	Gitzwart RAL 9005
1 liter flacon	VAR-000352	Gitzwart RAL 9005

Impregneer Color

Kleurverdieper voor oude en nieuwe betonoppervlakken

Verpakking	Artikelnummer	Kleur
1 liter flacon	VAR-000356	Zonnegeel RAL 1037
1 liter flacon	VAR-000357	Rood RAL 0405060
1 liter flacon	VAR-000358	Platinagrijs RAL 7036



VARISTONE®