

# Varistone Vari Fix

**Hoveniersmortel voor het verlijmen van steen**

## Producttoepassing:

Vari Fix hoveniersmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN EN 998-2. Vari Fix is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen ten behoeve van tuinmuren ed. Deze mortel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en kan worden verwerkt in laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm (afhankelijk van de steensoort). Door terugliggend te verlijmen, in combinatie met een dunne voeg, valt de voeg door schaduwwerking optisch vrijwel geheel weg en wordt de nuancering, kleur en structuur van de steen versterkt.

## Eigenschappen:

- Zeer makkelijk te verwerken
- Voor binnen en buiten
- Hydraulisch afbindend
- Soepele, goed verwerkbare specie met hoge kleefkracht.
- Hoge standvastheid
- Weerbestendig
- Onbrandbaar

## Technische productinformatie:

### Voorbehandeling:

De stenen dienen winddroog en vorstvrij te worden verwerkt. Bij steenpakketten die in folie zijn aangeleverd de folie aan de zijkanten lossnijden, zodat het pakket kan ventileren en er geen condensvorming onder de folie kan plaatsvinden.



**VARISTONE®**

## Verwerking:

De inhoud van 15 kg aanmaken met ca. 2,25 – 3,00 liter schoon water. De juiste waterhoeveelheid is afhankelijk van het vochtgehalte van de te verlijmen steen en de ondergrond. Eerst water in een schone kuip, dan droge mortel toevoegen. Mengten met een boormachine en mengstaaf. Homogeen en kluitvrij aanmaken. De mortel volvlakkig met een troffel op de steen aanbrengen en eventueel afstrijken met een lijmkam. Naar keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen voor een dichte stootvoeg. Te veel aangebrachte mortel die aan de zichtzijde(n) uitpuilt, laten aantrekken en vervolgens met een voegspijker uitkrabben tot de gewenste diepte.

## Nabehandeling:

De vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst.

## Opmerking:

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken
- De technische gegevens hebben betrekking op +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen c.q. hogere temperaturen verkorten de opgegeven waarden
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen.
- Zorg voor een vorstvrije fundering
- In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk



**VARISTONE®**

# Varistone Vari Fix

## *Hoveniersmortel voor het verlijmen van steen*

### **Materiaaleigenschappen:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Mortelkwaliteit         | M15 volgens EN 998-2   |
| Laagdikte               | 2 tot 6 mm   |
| Maximale korrel         | 1 mm   |
| Aanmaakwater            | ca. 2,25 – 3,00 liter/15 kg  |
| Verwerkingstemp.        | ≥ + 5° tot + 25°C  |
| Verwerkingstijd         | ca. 2 uur  |
| Druksterkte (28 dagen)  | ca. 25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Hechtsterkte (28 dagen) | > 1,0 N/mm <sup>2</sup> (betonsteen)                                       |
| Verbruik                | Ca. 5 kg/m <sup>2</sup> afhankelijk van steen, laagdikte en metselverband. |

### **Levering:**

In emmers van 15 kg  
48 emmers op een Euro-pallet

### **Waarschuwingen:**

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid  
R41 Kan ernstig oogletsel veroorzaken  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

### **Veiligheidsaanbevelingen:**

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren  
S24/25 Aanraking met de huid en de ogen vermijden  
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen  
S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

### **Overige informatie:**

Chromaatarm volgens TGRS 613

### **Houdbaarheid:**

1 jaar, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking. Aangebroken emmers weer goed afsluiten.

### **Algemeen:**

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring.

Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens.

Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.